

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Плиты печные чугунные П1-2, П1-3, П1-5, П1-6, П2-1, П2-3, П2-5, ПС, ПЦ

Плиты изготавливаются по РСТ РСФСР, 678-82 из чугуна марки СЧ 15 ГОСТ 1412-85.

Плиты предназначены для установки в бытовых печах, работающих на твердом топливе.

При установке плиты должны быть предусмотрены тепловые зазоры по всему периметру не менее 2 мм на одну сторону.

После установки плиты на печь, медленно, со скоростью 70...80°/час в течении 8 часов, нагреть ее до 560...640°С.

После этого печь охладить до полного сгорания топлива.

Данный процесс отжига снимает внутренние напряжения, исключает коробление и появление трещин в плитах при ее эксплуатации.

На плите допускается слой ржавчины, образовавшийся в результате длительного хранения. Ржавчина удалится в процессе эксплуатации плиты.

Нельзя допускать попадания влаги на разогретую плиту.

Запрещается бросать и подвергать ударным нагрузкам плиты при погрузочно-разгрузочных работах, монтаже и эксплуатации.